

شماره پیگیری	۳۶۷۲۳-۱
تاریخ ارائه گزارش	۱۴۰۳/۱۱/۱۶
شماره ویرایش	۰
پیوست	
تاریخ دریافت نمونه	۱۴۰۳/۱۱/۰۷
تاریخ تایید انجام	۱۴۰۳/۱۱/۱۵
شماره نامه مشتری	۱۴۰۳/۳۹۸
تاریخ نامه مشتری	۱۴۰۳/۱۱/۰۷

کیلومتر ۲۱ جاده مخصوص کرج، جنب پالایشگاه نفت پارس، ورودی شهر قدس (سرخه حصار)، خیابان فرنان، پلاک ۲۷، کد پستی ۳۷۵۳۱۴۵۱۱۴، تلفکس ۴۶۸۴۱۱۲۱ و ۴۹۷۳۲۲ (۰۲۱)

درخواست کننده: تیوان مبدل ویرا

آدرس شرکت: تهران کریم خان زند نجات الهی جنب خیابان برداق ساختمان پردیس ویلا پلاک ۲۶۹ واحد ۵۰۳

نام نمونه: سنگ فروسیلیس

شرایط محیطی | دما: 25C | رطوبت: %۴۱ | نمونه گیری توسط مشتری انجام شده است | شماره صفحه: 1 از 3

آنالیز ICP-OES:

-غلظت عناصر نمونه ارسالی به شرح جدول زیر است.

عنصر	درصد وزنی	عنصر	درصد وزنی	عنصر	درصد وزنی	عنصر	درصد وزنی
Ag	<0.001	Al	0.81	As	<0.001	B	<0.001
Ba	<0.001	Bi	<0.001	Ca	0.12	Cd	<0.001
Co	<0.001	Cr	<0.001	Cu	<0.001	Fe	25.06
Ga	<0.001	In	<0.001	K	<0.001	Li	<0.001
Mg	<0.001	Mn	0.13	Mo	<0.001	Na	<0.001
Ni	<0.001	P	0.04	Pb	<0.001	Sb	<0.001
Si	73.7	Sr	<0.001	Sn	<0.001	Ti	0.12
Tl	<0.001	V	<0.001	Zn	<0.001	-	-

-اندازه گیری سیلیسیم به روش تیتراسیون می باشد.

ANALITICA ✓

گواهی تایید صلاحیت بین المللی

ISO/IEC 17025 (2017)

Analitica
No : AAC.A.00223

آزمایشگاه همکار

اداره استاندارد استان تهران

- گواهینامه تایید صلاحیت شماره T/3048

تاییدیه ها :

شرکت فولاد مبارکه

شرکت سایکو

شرکت سازه گستر سایپا

شرکت نفت و گاز پارس

مدیر آزمایشگاه شیمی

نعیمه صانعی پور

مدیر علمی آزمایشگاه ها

رضا خوش منش

صرفاً جهت اطلاع

■ باقیمانده نمونه ها تنها به مدت یک ماه نگهداری خواهند شد. ■ این بنیاد هیچ گونه مسئولیتی در مورد تطبیق نام نمونه با قطعه آزمون شده ندارد. ■ نتایج فوق تنها برای نمونه های مورد آزمون قابل استناد است. ■ تکثیر گزارش نتایج آزمون تنها با اجازه بنیاد و به صورت کامل امکان پذیر خواهد بود. ■ گزارش های این بنیاد بدون هولوگرام فاقد اعتبار است. ■ کلیه گزارشات توسط خط پایانی بسته شده است.

Website: www.razi-foundation.comEmail: info@razi-foundation.com

کیلومتر ۲۱ جاده مخصوص کرج، جنب پالایشگاه نفت پارس، ورودی شهر قدس (سرخه حصار)، خیابان فرنان، پلاک ۲۷، کد پستی ۳۷۵۳۱۴۵۱۱۴، تلفکس ۴۶۸۴۱۱۲۱ و ۴۹۷۳۲۲ (۰۲۱)

درخواست کننده: تیوان مبدل ویرا

آدرس شرکت: تهران کریم خان زند نجات الهی جنب خیابان برداق ساختمان پردیس ویلا پلاک ۲۶۹ واحد ۵۰۳

نام نمونه: سنگ فروسیلیس

شرایط محیطی | دما: 25C | رطوبت: ٪۴۱ | نمونه گیری توسط مشتری انجام شده است | شماره صفحه: 2 از 3

شماره پیگیری	۳۶۷۲۳-۱
تاریخ ارائه گزارش	۱۴۰۳/۱۱/۱۶
شماره ویرایش	۰
پیوست	
تاریخ دریافت نمونه	۱۴۰۳/۱۱/۰۷
تاریخ تایید انجام	۱۴۰۳/۱۱/۱۵
شماره نامه مشتری	۱۴۰۳/۳۹۸
تاریخ نامه مشتری	۱۴۰۳/۱۱/۰۷

آنالیز شیمیایی

استاندارد مرجع آزمون: JIS G1312-2:2011

نتیجه آزمون بر حسب درصد وزنی به شرح جدول زیر می باشد:

عنصر	درصد وزنی
C	0.016

ANALITICA ✓

گواهی تایید صلاحیت بین المللی

ISO/IEC 17025 (2017)

Analitica

No : AAC.A.00223

آزمایشگاه همکار

اداره استاندارد استان تهران

- گواهینامه تایید صلاحیت شماره T/3048

تاییدیه ها :

شرکت فولاد مبارکه

شرکت سایکو

شرکت سازه گستر سایپا

شرکت نفت و گاز پارس

مدیر آزمایشگاه شیمی

نعیمه صانعی پور

مدیر علمی آزمایشگاه ها

رضا خوش منش

صرفاً جهت اطلاع

■ باقیمانده نمونه ها تنها به مدت یک ماه نگهداری خواهند شد. ■ این بنیاد هیچ گونه مسئولیتی در مورد تطبیق نام نمونه با قطعه آزمون شده ندارد. ■ نتایج فوق تنها برای نمونه های مورد آزمون قابل استناد است. ■ تکثیر گزارش نتایج آزمون تنها با اجازه بنیاد و به صورت کامل امکان پذیر خواهد بود. ■ گزارش های این بنیاد بدون هولوگرام فاقد اعتبار است. ■ کلیه گزارشات توسط خط پایانی بسته شده است.

محل درج
هولوگرام

کیلومتر ۲۱ جاده مخصوص کرج، جنب پالایشگاه نفت پارس، ورودی شهر قدس (سرخه حصار)، خیابان فرنان، پلاک ۲۷، کد پستی ۳۷۵۳۱۴۵۱۱۴، تلفکس ۴۶۸۴۱۱۲۱ و ۴۹۷۳۲۲ (۰۲۱) درخواست کننده: نیوان مبدل ویرا

آدرس شرکت: تهران کریم خان زند نجات الهی جنب خیابان برداق ساختمان پردیس ویلا پلاک ۲۶۹ واحد ۵۰۳

نام نمونه: سنگ فروسیسیس

شرایط محیطی | دما: | رطوبت: | نمونه گیری توسط مشتری انجام شده است | شماره صفحه: 3 | از ۳

شماره پیگیری	۳۶۷۲۳-۱
تاریخ ارائه گزارش	۱۴۰۳/۱۱/۱۷
شماره ویرایش	۰
پیوست	
تاریخ دریافت نمونه	۱۴۰۳/۱۱/۰۷
تاریخ تایید انجام	۱۴۰۳/۱۱/۱۵
شماره نامه مشتری	۱۴۰۳/۳۹۸
تاریخ نامه مشتری	۱۴۰۳/۱۱/۰۷

ANALITICA ✓

گواهی تایید صلاحیت بین المللی

ISO/IEC 17025 (2017)

Analitica

No : AAC.A.00223

آزمایشگاه همکار

اداره استاندارد استان تهران

- گواهینامه تایید صلاحیت شماره T/3048

تاییدیه ها :

شرکت فولاد مبارکه

شرکت سایکو

شرکت سازه گستر سایپا

شرکت نفت و گاز پارس

مدیر آزمایشگاه شیمی

نعیمه صانعی پور

مدیر علمی آزمایشگاه ها

رضا خوش منش



صرفاً جهت اطلاع

■ باقیمانده نمونه ها تنها به مدت یک ماه نگهداری خواهند شد. ■ این بنیاد هیچ گونه مسئولیتی در مورد تطبیق نام نمونه با قطعه آزمون شده ندارد. ■ نتایج فوق تنها برای نمونه های مورد آزمون قابل استناد است. ■ تکثیر گزارش نتایج آزمون تنها با اجازه بنیاد و به صورت کامل امکان پذیر خواهد بود. ■ گزارش های این بنیاد بدون هولوگرام فاقد اعتبار است. ■ کلیه گزارشات توسط خط پایانی بسته شده است.